

mittaus- kohta	syvyys	mittapää (nro)	T (°C)	RH (%)	Abs (g/m ³)
1. krs / äidinkielen käytävä	<i>ilma</i>	H1	20,3	11,3	2,0
	Viihtomittaus	H12	20,2	98,5	17,2
V1 L1	<i>ilma</i>	H1	20,3	11,3	2,0
	2 cm	103	20,1	96,6	16,8
	6 cm	137	20,0	97,8	16,9
	styroxin yläpinta	54	20,2	97,5	17,0
	17 cm	98	20,0	95,9	16,6
	alustiäyttö	230	19,3	99,9	16,6
	<i>ilma</i>	H10	18,7	8,9	1,4
	Viihtomittaus	H5	18,8	59,3	9,6
V6 L2	<i>ilma</i>	H5	18,8	59,3	9,6
	2 cm	100	18,2	77,4	12,0
	6 cm	136	17,3	86,3	12,7
	styroxin yläpinta	70	17,2	82,3	12,1
	<i>ilma</i>	H4	19,6	12,1	2,0
	Viihtomittaus	H9	19,8	62,4	10,7
	<i>ilma</i>	H4	19,6	12,1	2,0
	2 cm	153	19,5	83,6	14,0
V3 L3	6 cm	133	19,2	89,8	14,8
	styroxin yläpinta	75	18,8	89,3	14,4
	<i>ilma</i>	H10	18,7	8,9	1,4
	Viihtomittaus	H8	19,7	53,8	9,1
	<i>ilma</i>	H11	19,9	73,5	12,6
	Viihtomittaus	H2	20,0	91,4	15,8
	<i>ilma</i>	H4	19,5	10,7	1,8
	Viihtomittaus	H2	20,0	74,5	12,9
Voimisteluvälivarausto V4	<i>ilma</i>	H4	19,5	10,7	1,8
	Viihtomittaus	H2	20,0	74,5	12,9
	<i>ilma</i>	H4	19,5	10,7	1,8
	Viihtomittaus	H11	20,3	71,7	12,6
	<i>ilma</i>	H4	19,5	10,7	1,8
	2 cm	134	19,6	87,0	14,7
	6 cm	78	19,4	92,6	15,5
	10 cm	140	19,4	95,0	15,9
V5 L4	18 cm	212	19,3	87,6	14,5

mittaus- kohta	syvyys	mittapää (nro)	T (°C)	RH (%)	Abs (g/m ³)
Lääkärihuone 1133 V46	ilma Viiltomittaus	H7	23,3	17,3	3,6
		H12	23,7	74,9	16,0
Hammasoidon taukotila 1135 V47	ilma Viiltomittaus	H7	22,0	19,2	3,7
		H2	21,2	81,0	15,0
Kuraattorin odotustila V48	ilma Viiltomittaus	H7	21,1	91,1	16,8
		H10	20,9	85,8	15,6
OT3/ äidinkieli 1115 V49	ilma Viiltomittaus	H7	21,9	17,5	3,4
		H11	22,2	86,1	16,9
Opettajien työhuone 1112 V45	ilma Viiltomittaus	H5	22,3	22,1	4,4
		H6	22,7	76,3	15,4
Luokka 1110 V43	ilma Viiltomittaus	H7	22,4	17,0	3,4
		H10	22,8	88,1	17,9
V26	ilma Viiltomittaus	H10	21,0	9,8	1,8
		H12	20,5	92,2	16,4
Porrashuone C V44	ilma Viiltomittaus	H5	21,1	20,7	3,8
		H4	21,8	84,7	16,2
Aula V40	ilma Viiltomittaus	H5	21,3	21,5	4,0
		H8	22,7	77,6	15,7
V41	Viiltomittaus	H7	21,2	76,5	14,2
		H10	21,8	72,6	13,9
Tyttöjen liikunnan opett. 1148 / V25 Kirjasto 1107 V24	ilma Viiltomittaus	H5	20,1	96,0	16,7
		H8	20,9	9,9	1,8
V24	Viiltomittaus	H2	21,1	83,6	15,4

mittaus- kohta	syvyys	mittapää (nro)	T (°C)	RH (%)	Abs (g/m ³)
1105 maantieto-biologia	V9 Viiltomittaus	H11	22,0	11,0	2,1
	L5 ilma	H9	22,0	96,7	18,8
	2 cm	49	21,6	14,9	2,8
	6 cm	146	21,5	98,9	18,6
	10 cm	43	21,6	98,6	18,7
V10	alusiäyttö	37	21,7	97,9	18,7
	ilma	222	21,7	93,7	17,9
	Viiltomittaus	H11	22,0	11,0	2,1
	Viiltomittaus	H2	20,9	95,7	17,4
	Viiltomittaus	H11	19,5	92,4	15,5
1.krs / biologian ja maantiedon käytävä	Viiltomittaus	H12	21,8	71,8	13,8
	ilma	H2	20,6	8,3	1,5
	Viiltomittaus	H12	20,2	93,8	16,4
	Viiltomittaus	H11	20,4	82,6	14,6
	1101 maantieto-biologia	ilma	H10	21,1	7,2
Viiltomittaus		H5	21,4	94,7	17,7
ilma		101	21,8	21,5	4,1
2 cm		152	22,5	88,0	17,6
6 cm		103	23,0	99,9	20,5
styrox yp.		95	23,1	97,2	20,1
styrox ap.		213	23,5	97,2	20,5
Viiltomittaus		H2	21,5	98,3	18,5
Viiltomittaus		H12	21,6	99,6	18,9
Viiltomittaus		H11	21,3	60,2	11,2
V17	Viiltomittaus	H8	21,1	86,8	16,0
	Viiltomittaus	H10	20,9	89,5	16,3
	Viiltomittaus	H2	21,3	92,0	17,1
	Viiltomittaus	H5	21,5	82,7	15,6
	Lukion koulusihteeri 1036	ilma	H8	21,7	9,1
Viiltomittaus		H13	19,8	96,5	16,5
1039 apulaisrehtori		ilma	H10	22,6	8,0
	Viiltomittaus	H10	21,5	58,2	11,0

mittaus- kohta	syvyys	mittapää (nro)	T (°C)	RH (%)	Abs (g/m ³)
1038 k.sihteeeri V33	ilma	H4	23,4	10,6	2,2
	Viiltomittaus	H4	23,5	56,8	12,0
opettajanhuoneen sisäinen käytävä V34	ilma	H4	21,4	9,5	1,8
	Viiltomittaus	H1	21,1	85,7	15,8
1025 opettajanhuone V30	ilma	H5	8,0	20,7	1,7
	Viiltomittaus	H5	21,8	81,2	15,6
opettajanhuoneen käytävä V29	ilma	H2	20,6	9,1	1,6
	Viiltomittaus	H2	21,1	79,2	14,6
Kuvaamataito / OT3 1046 V51	ilma	H10	22,9	92,6	18,9
	Viiltomittaus	H7	22,9	92,6	18,9
Kotitalouden käytävä V28 V35 V52	ilma	H11	20,6	9,1	1,6
	Viiltomittaus	H11	19,7	87,3	14,8
	Viiltomittaus	H8	18,7	93,6	15,0
	Viiltomittaus	H12	23,1	85,1	17,6
1050 kuvaamataito V32	ilma	H13	20,4	9,2	1,6
	Viiltomittaus	H13	19,0	98,0	16,0
Tekstiilityö 1051 V27 L7	ilma	H13	20,8	9,6	1,7
	ilma	H8	19,8	95,5	16,3
	ilma	101	20,2	35,7	6,2
	2 cm	92	20,4	94,5	16,7
	6 cm	150	20,3	93,5	16,4
	styroxin yläpinta (9 cm) alustäyttö	29	20,5	98,4	17,5
V36	Viiltomittaus	228	18,7	99,5	15,9
	Viiltomittaus	H5	20,3	91,7	16,1
1058 kotitalous V38	ilma	-	19,8	8,9	1,5
	Viiltomittaus	H3	20,1	92,9	16,2
V58	ilma	H11	23,0	17,2	3,5
	Viiltomittaus	H6	23,2	85,9	17,8

mittaus- kohta	syvyys	mittapää (nro)	T (°C)	RH (%)	Abs (g/m ³)	
Käytävä / kotitalous eteinen V53 L8	<i>ilma</i>	H10	21,5	20,6	3,9	
	Viiltomittaus	H5	21,2	92,3	17,1	
	<i>ilma</i>	82	22,1	23,7	4,6	
	2 cm	82	21,6	92,3	17,5	
	6 cm	155	21,6	96,5	18,3	
	styroxin yläpinta	134	21,7	97,2	18,5	
	alustiäyttö	232	21,1	99,9	18,4	
	Viiltomittaus	H6	20,7	87,5	15,7	
	Pienryhmä/ opett, V55	Viiltomittaus	H11	20,1	87,8	15,3
	Kotitalous 1063, V56	Viiltomittaus	H2	21,3	96,9	18,1
Kotitalous 1063, V57	Viiltomittaus	H4	22,8	95,4	19,4	
Ruokasali 1082 V59 L10	<i>ilma</i>	H4	19,9	23,0	4,0	
	Viiltomittaus	H2	21,2	95,0	17,6	
	pinta, laattasauma	153		93,4		
	pinta, laatan keskiosa	92		95,2		
	2 cm	37	20,8	90,1	16,3	
	6 cm	39	20,2	90,2	15,8	
	styroxin yläpinta (16 cm)	91	18,9	96,5	15,6	
	alustiäyttö	272	17,8	97,2	14,8	
	Viiltomittaus	H5	21,1	91,2	16,8	
	V60 L11	<i>ilma</i>	153	21,2	28,3	5,2
pinta, laattasauma		152		63,4		
pinta, laatan keskiosa		66		92,1		
2 cm		151	20,4	96,6	17,1	
6 cm		27	20,8	98,1	17,8	
Styroxin yläpinta		120	20,3	99,4	17,5	
alustiäyttö		239	19,1	98,3	16,1	
<i>ilma</i>		H3	21,9	25,7	5,0	
Viiltomittaus		H2	27,5	98,3	26,0	
V64						

mittaus- kohta	syvyys	mittapää (nro)	T (°C)	RH (%)	Abs (g/m ³)
2. krs 2042 V39 L9	ilma Viiltomittaus	H8	22,4	9,7	1,9
		H10	22,1	93,5	18,2
2. krs Fysiikka-kemian käytävä V61	ilma Viiltomittaus	H7	21,3	18,0	3,4
		H6	21,8	79,9	15,3
2. krs OT3 2014, V62	Viiltomittaus	H10	24,2	87,3	19,2
2. krs OT3 2009 / Fy-ke, V63	Viiltomittaus	H12	22,5	86,4	17,2