

WSP TutkimusKORTES Oy
 Heikkiläntie 7 D
 00210 HELSINKI
 Puh. 0424 9696 1
 Fax (09) 7740 7719

5996/06

1 (1)

05.09.2006

VETOLUJUUDEN MÄÄRITYS

Kohteet Katriinan vanha sairaala, Vantaa.

Kokeet Koe suoritettiin standardin SFS 5445 mukaisesti laboratorioissa.

Koekappaleet WSP TutkimusKORTES Oy:n irrottamat lieriönäytteet halkaisijaltaan 50 mm.

Tulokset

Näyte	Rakenneosa	Vetolujuus [MN/m ²]	Murtokohta
KAT1PL	parvekelaatta, länsi, 3. krs	0,9	0-59 mm alapinnasta, myötäilee runkoainetta
KAT1PL uusinta	parvekelaatta, länsi, 3. krs	1,4	11-25 mm alapinnasta, myötäilee runkoainetta 50%

Yhteyshenkilö Vesa Kontio, puh.0424 9696 1.

WSP TUTKIMUSKORTES OY

Vesa Kontio
 tutkija, fil.yo

Ari Rätty
 laborantti